

桂林汇祥贸易有限公司

报价表

地 址：桂林市象山区瓦窑路批发城C座四楼12号门面

联 系 人：苏小英


电 话：18677379696

电子邮箱地址：237429481@qq.com



1、桂林汇祥贸易有限公司简介

桂林汇祥贸易有限公司是一家拥有较为丰富的客户资源和行销经验的公司，公司于 2014 年 12 月 09 日成立，注册资金 200 万，公司座落于美丽的广西桂林，公司下设有运营部、业务部、售后部、技术部等，现有员工 15 人，几年来，通过全体员工的共同努力，逐渐成为专业品牌代理，本着诚信为本、积极开拓、优质服务的精神和专业、用心、负责的理念开始了全面发展的新时期，在探索中发展，在创新中前行。

公司经营范围：办公用品、设备及耗材、安防设备、通信设备、电子产品（以上范围不含许可、审批项目）、办公家具、体育用品、日用百货、五金交电、家用电器、工艺品、农副产品、电脑及零配件、电教仪器、化工产品（危险品除外）、摄影器材的销售；国内广告设计、制作、发布； 安防工程设计、施工（许可、审批项目除外）；应用软件开发；综合布线及智能一体化工程，室内外装饰设计、施工；酒店设备、百货、乐器、教育器材、厨房卫浴产品、数码产品、电气产品、幼教设备、医疗器械、仪器仪表、厨房设备销售；食品经营。

我们向我们的客户承诺：

我们是客户值得信赖的伙伴；

我们向客户提供能够提高其工作效率的科学咨询；

我们始终如一地提高我们专业水准并扩展我们的服务范围。

我们力求成为客户首选的长期业务伙伴。

员工精神：先进的管理风格确保我们的员工能够展现他们所有的专业技能和才干。我们鼓励创造思考和“积极、创新、开拓”的精神。

我们不断学习，创新，进一步的提升我们的专业技能。

企业文化：我们知道公司的发展离不开完整人才培养体系，本公司拥有一套完整的人才培训及营销培训体系，为我们的客户提供支持。

3、公司情况表

情况表

1. 名称及其它情况：

- (1) 公司名称：桂林汇祥贸易有限公司
- (2) 地 址：桂林市象山区瓦窑路批发城 C 座四楼 12 号门面
- (3) 成立和 / 或注册日期：2014 年 12 月 09
- (4) 纳税识别号：91450300322618700X
- (5) 性质：有限责任公司 (5) 职工总数：15 人
- (6) 工程技术及管理人员：6 人

2. 公司从事货物销售以及售后服务的年限：10 年。

3. 近三年的年营业总额：(万元)

年 份	国 内	国 外	总 额
2021 年	230 万	/	230 万
2022 年	230 万	/	230 万
2023 年	210 万	/	210 万



4. 有关开户银行的名称、帐号和地址：

开户账号：桂林汇祥贸易有限公司；
开户银行：桂林银行城南支行；
开户账号：6600 1204 5368 8000 10；

5. 其他情况：

我们保证上述声明是真实、正确的，并愿意提供了全部能提供的资料和数据，如贵方需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

公 司 名 称：桂林汇祥贸易有限公司

电 话：18677379696


电子邮箱地址：237429481@qq.com

公 章：桂林汇祥贸易有限公司

日 期：2024 年 10 月 17 日

4、报价表

序号	名称	技术参数	生产厂家	品牌	型号	数量 (套) ①	单价 ②	金额(元) ③=①×②
1	实木课桌椅	<p>1、课桌椅应符合环保要求。</p> <p>2、课桌外观规格尺寸： 长 650mm×宽 450mm×高 780mm（尺寸允许偏差±5mm） 课桌脚料 32mm×43mm，方料 32mm×26mm，（以上允许尺寸偏差±1mm）课桌面板厚度≥18mm。</p> <p>3、桌斗尺寸：长 600mm×深 400×高 195mm（以上尺寸允许偏差±5mm）</p> <p>4、课桌下书柜长度 595mm±5mm，宽度 215mm±5mm，高度 325mm±5mm；书柜背板和侧板采用≥7厘米实木多层板，挡板采用长 570mm*宽 185mm 厚≥17mm；</p> <p>4.1、多层实木板要求：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》</p> <p>标准；理化性能要求：含水率 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)、表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕、表面耐冷热循环，无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；甲醛释放量 E1≤0.025mg/m³；抗菌性能、抗菌率：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌均≥99%；耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉均为 0 级（0 级最好 4 级最差）。</p> <p>5、课椅规格：椅子后面高度 780mm，</p>	广西联达 恒飞家具 制造有限 公司	联达 恒飞	LDHF-1	300	345	103500




	<p>椅子座面高度 410mm, 椅子面板前面宽度 380mm, 椅子面板后面宽度 335mm, (以上允许尺寸偏差±5mm)。脚料 43mm×32mm, 方料 32mm×26mm, (以上允许尺寸偏差±1mm) 座板采用厚度≥18mm 橡胶木齿接板。</p> <p>6、课桌椅应符合 GB /T 3324-2017 木家具通用技术条件和 GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量两项标准。</p> <p>7、外观规格尺寸:</p> <p>①650mm×450mm×780mm (尺寸允许偏差±5mm)</p> <p>课桌脚料 32mm×43mm, 方料 32mm×26mm, (以上允许尺寸偏差±1mm) 课桌面板厚度≥18mm。</p> <p>8、课椅规格: 椅子后面高度 780mm,</p> <p>①椅子座面高度 410mm, 椅子面板前面宽度 380mm, 椅子面板后面宽度 335mm, (以上允许尺寸偏差±5mm)。脚料 43mm×32mm, 方料 32mm×26mm, (以上允许尺寸偏差±1mm) 座板采用厚度≥18mm 橡胶木齿接板。</p> <p>9、课桌椅面板采用厚度≥18mm 橡胶木齿接板。橡胶木齿接板要求: 含水率: 含水率 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%); 甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>10、课桌层板、侧板采用厚度≥8mm 优质多层板: 要求: 含水率 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。</p> <p>11、桌椅脚架及横方采用脚架 43mm×32mm, 横方 32mm×26mm (以上允许尺寸偏差±1mm) 的优质实木实木方, 经干燥、防虫、防腐 处理, 木材含水率 8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%), 不翘曲、变形, 无虫眼, 无鼓包、起泡。</p> <p>12、课桌椅整体采用榫卯结构, 保证结构牢固, 结实耐用;</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>课椅框架采用≥四个座椅角码固定；选用七字型角码 T3.0mm 不锈钢板经模具一次焊接成型；课椅框架与课椅橡木面板采用自攻防松螺丝加固。</p> <p>13、株木实木方应符合：GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 6043-2009 《木材 pH 值测定方法》、GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》、GB/T 1933-2009 《木材密度测定方法》、GB/T 1934.1-2009 《木材吸水性测定方法》、GB/T 1936.1-2009 《木材抗弯强度试验方法》、GB/T 1934.2-2009 《木材湿胀性测定方法》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲释放最分级》标准；外观要求、木制品外观：应无具有贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表面轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm (特殊设计要求除外)、应进行修补加工(最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计)，缺陷数外表不超过 4 个，内表不超过 6 个 (设计要求除外)、如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工；pH 值按 GB/T 6043-2009 的规定、木材含水率按 GB/T 1931-2009 的规定、气干密度按 GB/T 1933-2009 的规定、全干密度按 GB/T 1933-2009 的规定、吸水率按 GB/T 1934.1-2009 的规定、抗弯强度(弦向)按 GB/T 19361-2009 的规定、可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)为未检出、甲醛释放限量为未检出。</p> <p>14、面漆要求：GB18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型器涂料中有害物质限量》标准；可溶性重金属含量(限色漆、腻子</p>				
--	--	--	--	--	--	--




		<p>子和醇酸类清漆) 铅、镉、铬、汞均≤5mg/kg。</p> <p>15、拼板胶要求: 按照 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定的方法测试; 游离甲醛≤0.15g/kg、苯为未检出、二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷和三氯乙烯总含量为未检出、总挥发性有机物含量≤700g/L、甲苯+二甲苯为未检出。</p> <p>16、七字型角码: 应符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件标准, 耐腐蚀≥500h 后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象、②符合 GB/T1740-2007 漆膜耐湿热测定发标准, 温度为 (47 ± 1) °C、相对湿度为 (96 ± 2) %的调温调湿箱中。当温度和湿度达到设定值时, 开始计算试验时间。试验≥500h 过程中试板表面不应出现凝露。</p> <p>图片:</p> 					
<p>售后服务要求及免</p>		<p>合计 (大写): 壹拾万叁仟伍佰元整 (¥103500.00) 人民币</p>					
<p>1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费送货至采购人指定地点, 免费安装调试。免费保修期 3 年 (免</p>		<p>响应</p>					





<p>费保修期</p>	<p>费保修期从所有货物验收合格之日起计算)。 2、免费保修期内提供免费上门服务(含免费更换零部件、免人工费),并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的,所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品,后者需征得用户方管理人员同意;若采购人发现产品存在制造上的缺陷,投标人应负责采取补救措施,若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的,投标人应负责免费更换整件产品。要求 7*24 小时提供服务,接到报修 3 小时内上门提供本地化服务(投标单位需在桂林市有售后服务站)。</p>	
<p>签订合同及交付使用时间及地点</p>	<p>1、本项目交货期为 20 天。合同签订后 20 日内完成所有货物的交付。 (1) 中标方逾期交付货物的,应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金,由采购方从待付货款中直接扣除。 (2) 中标方逾期时间超过 5 个工作日仍不能交付的,视为不能履约,采购方可解除采购合同,并没收履约保证金。</p>	<p>响应</p>
<p>付款方式</p>	<p>付款时间和方式:本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行,采购人不承担延期付款的责任。专项资金到账且项目验收合格后,成交供应商开具全额发票给采购人,采购人收到发票后付至合同价款的 100% (无息)。</p>	<p>响应</p>
<p>其他要求</p>	<p>1、正品保障:中标方需提供所投品牌合法代理证书,产品保持原厂包装不开封,不接受注册为其它单位的商品,验收时查询产品及原厂保修信息。 2、签订合同时需提供主要技术参数及性能(配置)中的报告原件并提供全部货物的完整样品一套,不按要求提供的视为未实质性响应,对不能满足参数要求虚假响应,或者无法正常交货影响业主使用的,业主可作为废标处理,并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。</p>	<p>响应</p>


5、检测报告

(1) 多层实木板首页具有 CMA 标识的第三方检测报告





211420341697





检验检测报告

TEST REPORT



报告编号：ZBJ-2207020046


产品名称： 多层实木板


受检单位： 广西联达恒飞家具制造有限公司

生产单位： /

委托单位： 广西联达恒飞家具制造有限公司

检测类别： 抽样检验





江西中标检验检测中心有限公司

2022年08月10日

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未加盖本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托检验对检验报告若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本单位综合事业部提出。
6. 送样委托检验，检测结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息的真实性负责。
7. 请于报告收到之日起十五日内若无异议，请来本单位办理退样手续，逾期由本单位自行处理。
8. 未经书面许可，本报告不得用任何广告宣传。未经本单位同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
9. 本报告解释以中文为准。
10. “*”项目为暂未取得资质认定项目，“O”项目为暂未取得实验室认可项目，“△”项目为分包项目。
11. 未加盖 CMA 标识印章的检验报告，或未取得资质认定的项目上，不具有对社会的证明作用，仅供参考。



地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧办公楼 2 楼
邮编 (Pc)：341001
电话 (Tel)：0797-8227586
电子邮件 (E-mail)：jxzbj8866@126.com

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-2207020046 查询码: 121212 共 3 页 第 1 页

产品名称 Sample	多层实木板	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广西联达恒飞家具制造有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广西联达恒飞家具制造有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	桂林市象山区二塘乡潭南村159号旁厂房	抽样人员 Sampling Personnel	蔡泽龙、郭慧
抽样地点 Sampling Location	企业赣州仓库	抽样日期 Sampling Date	2022.07.01
抽样基数 Sample Batch	42 张	样品到达日期 Sample Arrive Date	2022.07.02
样品数量 Sample Quantity	4 张	样品批号 Batch No.	/
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2022.07.03-2022.08.10
检验依据 Test Standard	GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 1741-2020《涂膜耐霉菌性测定法》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》		
检验项目 Test Item	理化性能要求、甲醛释放量、抗菌性能、耐霉菌性		
检验结论 Test Conclusion	<p>经检验,所检项目理化性能要求符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准要求,甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,所检项目的抗菌性能合格,耐霉菌性检验数据详见续页。</p> <p style="text-align: right;">检验专用章 报告日期: 2022年08月10日 (复印报告未盖“检验专用章”无效)</p>		
备注 Note	<p>1) 本报告含封面及内页 3 页; 2) 符号“/”表示该项无内容; 3) 清漆饰面多层实木板。</p>		



主检: 蔡泽林

审核: 郭慧

批准: 林玉琴

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告（续页）

Test Report

报告编号：ZBJ-2207020046

共 3 页 第 2 页



序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果			单项判定		
					空白对照样品 24h 后平均回 收菌数 (cfu/ 片)	抗菌样品 24h 后平均 回收菌数 (cfu/片)	抗菌率/%			
1	理化性能要求	含水率	6.0~16.0	%	GB/T 17657-2013	9.8			合格	
		表面耐划痕	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕	/		符合要求			合格	
		表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	/		符合要求			合格	
2	甲醛释放量	$E_1 \leq 0.124$	mg/m ³	GB 18580-2017	0.025			合格		
3	抗菌性能	抗细菌率	大肠埃希氏菌 (大肠杆菌) <i>Escherichia coli</i> ATCC25922	≥90	%	JC/T 2039-2010	1.4×10^4	0	100	合格
			金黄色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538	%	1.8×10^4		0	100	合格	
4	耐霉菌性	耐霉菌性等级	黑曲霉 <i>Aspergillus niger</i> CMCC(F)98003		级	GB/T 1741-2020	0			实测值
			黄曲霉 <i>Aspergillus flavus</i> ATCC11492		级		0			实测值
			腊叶芽枝霉 <i>Cladosporium herbarum</i> AS3.4256		级		0			实测值
			宛氏拟青霉 <i>Paecilomyces varioti</i> Bamler AS3.776		级		0			实测值
			桔青霉 <i>Penicillium citraum</i> Thom AS3.2788		级		0			实测值

江西中标检测中心有限公司

检验检测报告 (续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-2207020046


共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果			单项判定
						空白对照样品 24h 后平均回 收菌数 (cfu/ 片)	抗菌样品 24h 后平均 回收菌数 (cfu/片)	抗菌率/%	
4	耐霉 菌性	耐霉 菌性 等级	绿色木霉 Trichoderma viride ATCC26802	级	GB/T 1741-2020		0		实测 值
			出芽短梗霉 Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud AS3.3984	级			0		实测 值

备注: 耐霉菌性等级

试验样品上霉菌的生长情况	试验样品长霉面积占比/%	耐霉菌性等级/级
不生长	0	0
痕量生长	<10	1
少量生长	≥10 且 <30	2
中度生长	≥30 且 <60	3
重度生长	≥60	4

*****以下空白*****



公司简介

江西中标检验检测中心有限公司位于江西省赣州市，成立于2021年3月，是国家认可的权威第三方检验检测机构。公司总投资3000万，现有实验室面积2000多平米，拥有专业技术人员30多人，已于2021年12月取得中国计量认证(CMA)，证书编号：211420341697，可以向社会出具具有证明作用的，具有法律效力的检验检测报告。



江西中标检验检测中心有限公司是专业从事家具建材检测、家具建材第三方监理想收、室内环境检测、标准专利开发的综合性检测机构，拥有进口或国产的先进检测设备几百台套，如美国进口的安捷伦气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、ICP-OES，Waters 的高效液相色谱仪，PE 的原子吸收，赛多利斯的天平和纯水机，国产的力学设备，阻燃防火设备，甲醛箱，VOC 箱，超净工作台等。公司检测能力覆盖家具成品、板材、人造板、涂料、胶粘剂、五金件、皮革、布料、海绵、封边条及各种家具相关原材料，其中防火阻燃和抗菌防霉是中标检最具特色的领先检测项目。公司资质附表详见官网。



本公司秉承公正科学、准确高效、创新图强、客户满意的质量方针，竭诚为全国广大客户提供专业高效的检验检测服务。



地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧
天骄路北侧办公楼 2 楼
邮编：341001
电话：0797-8227586
网址：<http://www.zbjtest.com/>



扫一扫 关注中标检测网



扫一扫 关注中标公众号

(2) 橡胶木齿接板首页具有 CMA 标识的第三方检测报



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8298 (2019) 国认监认字(653)号



检 验 报 告


No:GJ1900823

样品名称: 橡胶木齿接板

生产单位: /

委托单位: 广西联达恒飞家具制造有限公司

检验类别: 委托检验



国家家具产品质量监督检验中心（江西）

注 意 事 项

REMARK

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
The test report is invalid if there are no marks of the special-purpose seal for test or the testing laboratory's official seal.
2. 复制报告未加盖本中心“检验检测专用章”及骑缝章无效。
The copy of report is invalid if there are no marks of the special-purpose seal for test or official stamps.
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid without the signatures of authorized personnel who tested, audited, and approved it.
4. 报告涂改无效。
The test report is invalid if altered.
5. 委托检验对检验报告若有异议, 请于报告收到之日起十五天内向本单位提出, 若对监督检验报告有异议, 请于收到报告起十五日内实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复检。
Any disputes to the test report should be claimed to the test agency within 15 days from the day the report is received. Any disputes to the supervision inspection report should be claimed to the Quality Supervision department of the superior Quality Supervision Department within 15 days from the day the report is received.
6. 送样委托检验, 仅对来样负责。
As to entrusted tests, the results presented in the test reports are related only to the received samples.
7. 在接到报告一个月后三个月内, 请来我单位办理退样手续, 逾期按无主处理。
Please take back the samples within one month to three months after receiving the test report. If the time limited is exceeded, the testing laboratory shall handle them at will.
8. 未经书面许可, 本报告不得用于任何广告宣传。
The test report shall not be used for advertisements or other publicity purposes without written approval of the testing laboratory.
9. 本报告解释以中文为准。
In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail.

地址: 江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业大道1号
Add: NO.1 Furniture Industry Ave., Longling Town, Nankang, Ganzhou, Jiangxi

邮编(PC): 341400 传真(Fax): 0797-7280929

电话(Tel): 0797-6612183


电子信箱(E-mail): fq@fqc.gov.cn

检 验 报 告

No:GJ1900823

第 1 页, 共 2 页

样品名称	橡胶木齿接板		
型号规格	500mm*500mm*18mm	产品等级	合格品
商标	/	样品/抽样单编号	GJ1900911
生产日期/批号	/		
生产单位名称及联系电话	/		
抽样日期	/	抽样人员	/
样品到达日期	2019年4月24日	样品数量	1张
抽样基数	/	检查抽样人员	/
样品状态	完好		
检验依据	参照: GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 参照: GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》		
检验结论:	见检验结果 <div style="text-align: right;"> 检验检测专用章: 报告日期: 2019年06月05日 (复印报告未加盖“检验检测专用章”无效) </div>		
备注	产品名称由委托方提供		



批准: 审核: 黄辉 主检: 朱益亮

检验报告

No:GJ1900823

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	甲醛释放量	≤1.5mg/L	0.1mg/L	合格
2	木材含水率	家具用木材应经干燥处理, 含水率应为8%至产品所在地区年平均木材含水率±1% (江西年平均木材含水率为15.6%)	13.9%	合格

“/”表示“不适用”

*****以下空白*****



国家家具产品质量监督检验中心（江西）简介


国家家具产品质量监督检验中心（江西）是我国中部地区唯一一家国家级家具质检机构，中心占地 30 亩，建筑面积 1.5 万平方米，总投资 9000 多万元，获得了 CNAS、CMA、CAL 资质认可授权证书，具备各类家具、人造板、木材等产品检验能力，业务范围已辐射到安徽、湖南、湖北、福建、广东、广西等 10 多个省市。中心检验检测能力国内领先并参与起草多项国家标准、行业标准、团体标准。

本中心承担国家、省、市、县（区）行政部门的家具及原材料等产品质量监督抽查任务，同时接收社会各界的委托检验、仲裁检验、新产品开发检验、产品认证检验、验货检验等业务；中心以科学公正可信、专业高效的服务与多家企业建立长期检验合作关系，为企业提供各类检验、技术咨询、国内外标准查询、企业标准编写、人员培训等综合服务，协助企业不断提高产品品质。


INTRODUCTION

The National Furniture Product Quality Supervision and Inspection Center (Jiangxi) is the only national furniture quality inspection organization in the central region of China. The center covers an area of 30 mu, a construction area of 15,000 square meters, and a total investment of more than 90 million yuan. It has obtained CNAS, CMA and CAL accreditation certificates. It has the capability of inspecting various kinds of furniture, artificial boards, wood and other products. Its business scope has spread to more than 10 provinces and cities including Anhui, Hunan, Hubei, Fujian, Guangdong and Guangxi. The inspection and testing capability of the center is leading in China and it has participated in drafting many national standards, industry standards and association standards.

The center undertakes the supervision and random inspection of furniture and raw materials and other product quality of national, provincial, municipal and county (district) administrative departments, and also receives the entrustment inspection, arbitration inspection, new product development inspection, product certification inspection, and inspection of goods from all walks of life. With scientific, impartial, credible, professional and efficient services, the center has established long-term inspection cooperation relations with many enterprises, providing comprehensive services such as various kinds of inspection, technical consultation, domestic and foreign standard inquiry, enterprise standard compilation, personnel training, etc. to assist enterprises in continuously improving product quality.



科学 公正 高效 为民



 **FQC** 国家家具产品质量监督检验中心(江西)
National Furniture Product Quality Supervision and Inspection Center (Jiangxi)

地址：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业大道1号

电话：0797-6612183 传真：0797-7280929

网址：<http://www.fqc.gov.cn>

(3) 株木实木方首页具有 CMA 标识的第三方检测报告

No:CKJC220421501



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5016

第1页,共8页

检验报告

Test Report



样品名称: 株木实木方
 Sample Description: _____


规格/型号: _____
 Size/model: _____

商标: _____
 Trademark: _____

委托单位: 广西联达恒飞家具制造有限公司
 Applicant: _____

检验类别: 委托检验
 Test Category: _____

报告日期: 2022年5月24日
 Report date: _____



广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.





No:CKJC220421501

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第2页, 共8页

委托单位/Applicant: 广西联达恒飞家具制造有限公司
 委托单位地址/Address: 桂林市象山区二塘乡潭南村159号旁厂房
 样品名称/Sample Description: 株木实木方
 规格、型号/Size&Model: -----
 生产单位/Manufacturer: -----
 生产日期/Manufactured Date: -----
 商标/ Trademark: -----

以上信息及样品由客户提供及确认, 创科不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

样品数量/Sample Quantity: 33件
 收样日期/Sampling Date: 2022年4月21日
 受理单号/Case No. #: 220121501
 检验类别/Test Category: 委托检验
 检验日期/Tested Date: 2022年4月21日 至 2022年5月24日
 样品特征和状态/
 Sample Character and State: 样品外观质量无明显质量缺陷

检验依据/
 Ref. Documents for the Test

- GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》
- GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》
- GB/T 6043-2009 《木材pH值测定方法》
- GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》
- GB/T 1933-2009 《木材密度测定方法》
- GB/T 1934.1-2009 《木材吸水性测定方法》
- GB/T 1936.1-2009 《木材抗弯强度试验方法》
- GB/T 1934.2-2009 《木材湿胀性测定方法》
- GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
- 参照GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》



检验结论 (Test Conclusion):

结果见附页。

批准: 曾桂军
 Approved by: [Signature]
 批准日期: 2022年5月24日
 Approved Date



The Organisation is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorised person's signatures. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you are dissatisfied or disagree with the Test Conclusion, please file an objection in letter form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorisation of the testing institute, the entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)
 中国·广东·佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙路15号7楼、2楼、3楼C区之一(住居申报) 邮编 528318
 Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



No:CKJC220421501

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第3页,共8页

一、木制品外观

标准依据: GB/T 3324-2017

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
外观要求 木制品外观	贯通裂缝	---	符合	合格
	虫蛀		符合	合格
	腐朽材		符合	合格
	树脂囊		符合	合格
	节子		符合	合格
	死节、孔洞、夹皮和树脂、树胶道		符合	合格
	其他轻微材质缺陷		符合	合格

二、材质鉴定

标准依据: GB/T 29894-2013

检验项目	样品构造特征	单位	检测结果
材质鉴定	散孔材,管孔肉眼可见,甚少至少径列;侵填体丰富,导管横切面卵圆形,单管孔,径列。轴向薄壁组织放大镜下明显,为呈散-聚合状及环管状。木射线放大镜下明显,略密至密,甚窄。含少量树胶道;生长轮略明显。	---	科名:壳斗科 属名:锥木属 中文名:锥木 (不规范名称:林木) 拉丁名: <i>C.fargasii</i> Franch

以下空白, 转下页



The Organisation is responsible for the results of the received sample only The Test Report is invalid without authorized person's signature. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, please file an objection in letter form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorization of the testing institute, the entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)
 中国广东佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙棠路15号7楼, 2楼, 3楼C区之一(住所申报) 邮编 528318
 Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



No:CKJC220421501

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第4页, 共8页

三、pH值

标准依据: GB/T 6043-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
pH值	按GB/T 6043-2009的规定	---	5.55

四、木材含水率

标准依据: GB/T 1931-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
木材含水率	按GB/T 1931-2009的规定	%	12.3

五、气干密度

标准依据: GB/T 1933-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
气干密度	按GB/T 1933-2009的规定	g/cm ³	0.53

六、全干密度

标准依据: GB/T 1933-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
全干密度	按GB/T 1933-2009的规定	g/cm ³	0.50

以下空白, 转下页



The Organisation is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorised person's signatures. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, please file an objection in letter form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorisation of the testing institute, the entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

中国·广东·佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙边路15号7楼、2楼、3楼C区之一(住所申报) 邮编 528318
Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



№:CKJC220421501

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第5页, 共8页

七、湿胀性

标准依据: GB/T 1934.2-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
湿胀性 线湿胀率	按GB/T 1934.2-2009 的规定	%	1.80 ^a
			3.68 ^b
			4.19 ^c
			4.98 ^d
体积湿胀率	按GB/T 1934.2-2009 的规定	%	6.07 ^e 14.47 ^f

注: ^a为全干到气干时径向的线湿胀率, ^b为全干到气干时弦向的线湿胀率, ^c为全干到吸水时径向的线湿胀率, ^d为全干到吸水时弦向的线湿胀率; ^e为全干到气干时的体积湿胀率, ^f为全干到吸水时的体积湿胀率。

八、吸水性

标准依据: GB/T 1934.1-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
吸水率	按GB/T 1934.1-2009 的规定	%	133 [*]


注: ^{*}为8h浸液吸水率。

九、抗弯强度

标准依据: GB/T 1936.1-2009

检验项目	要求	单位	检测结果
抗弯强度 (弦向)	按GB/T 1936.1-2009的规定	MPa	90.0

以下空白, 转下页



The Organisation is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorized person's signatures. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, please file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorization of the testing institute, the entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

71h Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

中国 广东省佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙龙路15号7楼、2楼、3楼C区之一(住所申报) 邮编 528318

Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



No:CKJC220421501

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第6页, 共8页

十、可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP)

标准依据: GB/T 35607-2017

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP)	≤5	mg/m ³	未检出	合格

注: 方法检出限为0.05mg/kg, 当测试结果小于0.05mg/kg时, 检验报告“未检出”。

十一、甲醛释放限量测定-1m³气候箱法

标准依据: 参照GB/T 39600-2021², GB 18580-2017, 按GB/T 17657-2013/4.60条款1m³气候箱法进行测试分析

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
甲醛释放限量	≤0.124 (E ₁ 级) (判定依据: GB 18580-2017)	mg/m ³	未检出 (518)	E ₁ 级合格
	≤0.025 (E _{NF} 级) (判定依据: GB/T 39600-2021)	mg/m ³	未检出 (515)	E _{NF} 级合格

注解: 1. 试件平衡处理: 温度: (23±1) °C;

相对湿度: (50±5) %;

平衡周期: (15±2) 天;

2. 气候箱内条件: 温度: (23±0.5) °C;

相对湿度: (50±3) %;


承载率: (1.0±0.02) m²/m³;

空气置换率: (1.0±0.05) h⁻¹;

试件表面空气流速: 0.1m/s~0.3m/s;

3. 方法检出限为0.005mg/m³, 当测试结果小于0.005mg/m³时, 检验报告“未检出”。

以下空白, 转下页



The Organisation is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorised person's signature. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the test Conclusion, please file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

中国·广东·佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙龙路15号7楼、2楼、3楼C区之一(住所申报) 邮编: 528118

Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



No:CKJC220421501


广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

第7页, 共8页

委托方地址	桂林市象山区二塘乡潭南村159号旁厂房
试验地址 (如与本实验室地址不同)	-----
已检样品描述	木方
检验程序的说明	-----
意见与解释	-----
采用非标准方法的描述	-----
偏离补充另外情况	-----
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格, 则该件产品判定为合格, 否则为不合格品。
测试环境及状态	-----
分包项目及分包方	-----
备注	GB/T 39600-2021 不在CNAS范围



The Organisation is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorised person's signatures. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. This Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, please file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted without the authorisation of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)
 中国·广东·佛山市顺德区龙江镇仙涌村委会沙龙路15号7楼、2楼、3楼C区之一(住所申报) 邮编: 528318

Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com

注 意 事 项 Remark

第8页,共8页

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。

The Test Report is invalid without authorised person's signatures.

- 2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

- 3、报告无批准人签章无效。

The Test Report is invalid without the signature of the approver.

- 4、报告涂改无效。

The Test Report is invalid if scribbled or altered.

- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted.

- 6、委托检验结果仅对来样负责。


The Organisation is responsible for the results of the received sample only.

- 7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.

- 8、“*”项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果，仅限于委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

The test items with “*” are not included in the CNAS qualification scope. The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.





创科检测 CHUANGKE TESTING

广东顺德创科检测技术股份有限公司是一家以“民营资本投入，政府扶持”相结合的第三方检测服务机构，创建于2009年，实验室面积近4000M²，国家高新技术企业、国家中小企业技术服务平台、广东省守合同重信用企业；广东股交中心科技版（企业代码：230173）。

公司依据ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》建立、运作质量管理体系。作为获得CMA、CNAS认证的第三方专业检测服务机构，公司致力为政府、行业、企业提供产品检验检测、认证、委托验货、技术咨询、检测人员培训等全方位检测服务。

公司自成立以来，凭借领先的技术优势与高素质的人才队伍，在为客户提供卓越服务的同时，更成为政府、行业协会及业内龙头企业的重要合作伙伴。

展望未来，创科检测将着重打造成为一站式综合检测服务平台，提供更具权威、公正、便捷、实惠、优质的检测服务！

创造优质服务 科学检验品质

主要服务内容

为国内外客户提供第三方产品检验检测服务
为企业建立符合国家标准的实验室提供技术服务
为企业检验人员提供质量、检验、认证

广东顺德创科检测技术股份有限公司

地址：中国广东佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙龙路15号7楼、2楼、3楼C区之一（住所申报）

邮编：528318

电话：0757-29813652 0757-29267253 0757-29813651 0757-29266965
 0757-29266986 0757-23870361

邮箱：cstc@live.cn 网址：www.ck-jc.com

CONTACT WAY:

GUANG DONG SHUNDE CHUANGKE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add:7th Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 15 Shalong Road,Xiantang Village Committee,
Longjiang Town,Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)
P.C:528318

Tel: (86757) 29813652 (86757) 29267253 (86757) 29813651 (86757) 29266965
 (86757) 29266986 (86757) 23870361

E-mail:cstc@live.cn Website:www.ck-jc.com



投诉电话：0757-29266986 电子邮箱：cstc@live.cn 报告查询网址：www.ck-jc.com

(4) 面漆首页具有 CMA 标识的第三方检测报告



160010113788



检测
CNAS L8298



[2016]国认监认字(658)号

检 验 报 告

No:GJ1901216

产品名称: UV面漆

生产单位: /

委托单位: 广西联达恒飞家具制造有限公司

检验类别: 委托检验



国家家具产品质量监督检验中心(江西)

检 验 报 告

No: GJ1901216

第 1 页, 共 2 页

产品名称	UV面漆		
型号规格	/	产品等级	合格品
商标	/	样品/抽样单编号	GJ1901216
生产日期/批号	/		
生产单位名称及联系电话	/		
抽样日期	/	抽样人员	/
样品到达日期	2019年12月10日	样品数量	50g
抽样基数	/	检查封样人员	/
样品状态	完好		
检验依据	GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》		
检验结论:	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">所检项目合格</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检验专用章: 报告日期: 2019年12月20日 (复印报告未加盖“检验专用章”无效)</p> </div>		
备注	/		

批准:

丁

审核:

黄

主检:


吴江枫

检 验 报 告

No GJ1901216

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定	
1	可溶性 重金属 含量 (限色 漆、腻子 和醇酸 类清漆)	铅 Pb	$\leq 90\text{mg/kg}$	合格	
2		镉 Cd	$\leq 75\text{mg/kg}$	合格	
3		铬 Cr	$\leq 60\text{mg/kg}$	$\leq 5\text{mg/kg}$	合格
4		汞 Hg		$\leq 5\text{mg/kg}$	合格



“/”表示“不适用”

*****以下空白*****

(5) 拼板胶首页具有 CMA 标识的第三方检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8298 (2019) 国认监认字(658)号



检 验 报 告

No:GJ2200004



样品名称: 拼板胶

生产单位: /

委托单位: 广西联达恒飞家具制造有限公司

检验类别: 委托检验

江西省家具产品质量监督检验中心
国家家具产品质量检验检测中心(江西)

2022年1月21日


检 验 报 告



№: GJ2200004

第 1 页, 共 2 页

样品名称	拼板胶		
型号规格	/	产品等级	合格品
商标	/	样品/抽样单编号	GJ2200004
生产日期/批号	/		
生产单位名称及联系电话	/		
抽样日期	/	抽样人员	/
样品到达日期	2022年1月4日	样品数量	1件
抽样基数	/	检查封样人员	/
样品状态	完好		
检验依据	GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验结论:	<p style="text-align: center;">所检项目合格</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">报告日期: 2022年01月21日 (复印报告未加盖“检验检测专用章”无效)</p>		
备注	/		



批准:  审核: 赖长龙 主检: 吴日枫

检 验 报 告

No: GJ2200004

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	游离甲 醛	溶剂 型	氯丁橡胶胶粘剂	$\leq 0.50\text{g/kg}$	0.15g/kg 合格
2	苯	溶剂 型	氯丁橡胶胶粘剂	$\leq 5.0\text{g/kg}$	未检出 (检 出限: 0.02g/kg) 合格
3	二氯甲 烷、 1, 2- 二氯乙 烷、 1, 1, 2-三氯 乙烷和 三氯乙 烯总含 量	溶剂 型	氯丁橡胶胶粘剂	$\leq 5.0\text{g/kg}$	未检出 (检 出限: 0.1g/kg) 合格
4	总挥发 性有机 物含量	溶剂 型	氯丁橡胶胶粘剂	$\leq 700\text{g/L}$	105g/L 合格
5	甲苯+ 二甲苯	溶剂 型	氯丁橡胶胶粘剂	$\leq 200\text{g/kg}$	未检出 (各 组分检出限 均为 0.02g/kg) 合格

"/" 表示 "不适用"

*****以下空白*****



国家家具产品质量检验检测中心（江西）简介

国家家具产品质量检验检测中心（江西）是我国中部地区唯一一家国家级家具质检机构，中心占地 30 亩，建筑面积 1.5 万平方米，总投资 9000 多万元，获得了 CNAS、CMA 和 CAL 资质认可授权证书，具备各类家具人造板、木材、皮革、纺织品、五金件、涂料、胶粘剂等产品检验能力，业务范围辐射全国各地。中心积极开展标准化工作，参与起草了多项国家标准、行业标准、团体标准。

本中心承担国家、省、市、县（区）行政部门的家具及原材料等产品质量监督抽查任务，同时接受社会各界的委托检验、仲裁检验、新产品开发检验、产品认证检验、验货检验等业务；中心以科学公正可信、专业高效的服务与一批知名企业建立长期检验合作关系，为企业提供各类检验、技术咨询、国内外标准查询、企业标准编写、人员培训等综合服务，协助企业不断提高产品品质。

INTRODUCTION

The National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture (Jiangxi) is the only one in middle China, which covers an area of 30 mu, i.e.15,000 square meters, with an investment of over 90 million RMB in total. The center has obtained authorizations from CNAS, CMA and CAL. It has the capability of inspecting various kinds of furniture, artificial boards, wood, leather, textiles, hardware, coatings, adhesives and other products. The business scope has spread to every province in China. The center vigorously involves itself in ranges of standardized work and has participated in drafting many national standards, industry standards and association standards.

The center is able to undertake the supervision and random inspection of furniture, relating raw materials and other products in national, provincial, municipal and county (district) administrative departments, and conduct the entrustment inspection, arbitration inspection, new product development inspection, product certification inspection, and inspection of goods from all walks of life. With scientific impartial, credible, professional and efficient services, the center has established long-term inspection cooperation relations with many enterprises, providing comprehensive services such as various kinds of inspection, technical consultation, domestic and overseas standard inquiry, enterprise standard compilation, personnel training, etc. to assist enterprises in continuously improving product quality.



(6) 七字型角码首页具有 CMA 标识的第三方检测报告

耐腐蚀:



第1页 共2页



160909341309

报告编号: AMS220176356G27

检测报告

委托单位 : 广西联达恒飞家具制造有限公司
地址 : 桂林市象山区二塘乡潭南村 159 号厂房

产品名称 : 七字型角码 (冷轧钢板)
产品型号 : \\
商标信息 : \\
检测类型 : 委托测试
检测标准 : GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件及委托客户要求
检测项目 : 耐腐蚀

样品接收日期 : 2022.02.11
样品测试日期 : 2022.02.11~2022.03.07
报告签发日期 : 2022.03.08
检测结果 : 见后页



声明:

1. 报告无“检测专用章”无效, 报告无批准人签字无效, 报告涂改无效;
2. 若对检测报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予处理;
3. 委托测试仅对来样负责, 如对检测结果有异议, 请保留样品的原始状态, 以便复查;
4. 本报告中的数据、结果仅供教学、科研、企业产品研发及企业内部质量控制等目的使用;
5. 委托单位、地址、产品名称、产品型号、商标相关信息是由客户提供, 实验室没有参与, 无法追溯来源;
6. 测试样品是由客户邮寄提供, 实验室没有参与生产线现场取样, 无法追溯样品的来源;
7. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)本报告。

检测实验室: 安耐斯质量技术服务(上海)有限公司
地址: 上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼






检测结果:

检测项目	检测要求/方法	检测结果	单项判定
耐腐蚀	GB/T 13867.1-2015 在试板任意一面的对角线上,用锐利的刀具划出深至钢板的划痕,然后浸入温度为15℃-25℃、浓度为3%的氯化钠溶液中进行500h耐锈蚀试验,试验过程中观察溶液中试板上划道两侧3mm以外有无鼓泡产生,试验结束后取出试板,用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干水分,检查试板上划道两侧3mm外,有无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	500h 试验后,划道两侧3mm外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	符合



样品照片:



*****报告完*****



耐湿热:



第1页 共3页

报告编号:AMS220176530G27

检测报告

委托单位 : 广西联达恒飞家具制造有限公司
地址 : 桂林市象山区二塘乡潭南村 159 号旁厂房

产品名称 : 七字型角码 (冷轧钢板)
产品型号 : \\
商标信息 : \\
检测类型 : 委托测试
检测标准 : GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法及委托单位要求
检测项目 : 耐湿热

样品接收日期 : 2022.01.04
样品测试日期 : 2022.01.04-2022.01.27
报告签发日期 : 2022.01.27
检测结果 : 见后页



声明:

1. 报告无“检测专用章”无效, 报告无批准人签字无效, 报告涂改无效;
2. 若对检测报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理;
3. 委托测试仅对来样负责, 如对检测结果有异议, 请保留样品的原始状态, 以便复查;
4. 本报告中的数据、结果仅供教学、科研、企业产品研发及企业内部质量控制等目的使用;
5. 委托单位、地址、产品名称、产品型号、商标相关信息是由客户提供, 实验室没有参与, 无法追溯来源;
6. 测试样品是由客户邮寄提供, 实验室没有参与生产线现场取样, 无法追溯样品的来源;
7. 未经本机构批准, 不得复制或(全文复制除外)本报告。

检测实验室: 安姆斯质量技术服务(上海)有限公司
地址: 上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼

批准:



授权签字人



检测结果:

检测项目	检测方法	检测方法描述	检测结果 (综合破坏等级)
耐湿热性	GB/T 1740-2007 第8章 及委托单位要求	1、试板垂直悬挂于搁板上，试板的正面不允许相互接触，将搁板放入预先调到温度为(47±1)℃、相对湿度为(98±2)%的调温调湿箱中。当温度和湿度达到设定值时，开始计算试验时间。试验过程中试板表面不应出现霉斑 2、试验结束后检查 3、试板检查时必须避免指纹，在光线充足或灯光直射照射下与标准板比较 4、试板四周边缘、板孔周围5mm以内及外来因素引起的破坏现象不作考查 5 试验时间: 500 小时	



备注: 综合破坏等级

等级	破坏现象			
	生锈	起泡	变色	开裂
1	0(S0)	0(S0)	很轻微	0(S0)
2	1(S1)	1(S1)、1(S2)	轻微	1(S1)
3	1(S2)	3(S1)、2(S2)、 1(S3)	明显	1(S2)
4	2(S2)、1(S3)	4(S1)、3(S2)、 2(S3)、1(S4)	严重	2(S2)
5	3(S2)、2(S3)、 1(S4)、1(S5)	5(S1)、4(S2)、 3(S3)、2(S4)、 1(S5)	完全	3(S3)






第3页 共3页

报告编号:AMS220176530G27

样品照片:



*****报告完*****

